

This Page Is Inserted by IFW Operations  
and is not a part of the Official Record

## BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

As rescanning documents *will not* correct images,  
please do not report the images to the  
Image Problem Mailbox.



European Patent Office  
Office européen des brevets

Veröffentlichungsnummer:

**0 191 278**  
**A2**

12

## EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

21 Anmeldenummer: 85860229.9

22 Anmeldetag: 23.09.85

61 Int. Cl. 4: C 04 B 18/14, C 04 B 14/30,  
C 04 B 18/04, C 09 C 1/24,  
C 09 C 3/04

23 Priorität: 25.09.84 AT 3033/84

71 Anmelder: ALCHEM Metallchemie  
Produktionsges.m.b.H., Doppl 10, A-4121 Altenfelden  
(AT)

24 Veröffentlichungstag der Anmeldung: 20.06.86  
Patentblatt 86/34

25 Benannte Vertragsstaaten: BE CH DE FR GB IT LI NL SE

72 Erfinder: Kneidinger, Walter, Doppl 10,  
A-4121 Altenfelden (AT)

26 Farbpräparation, enthaltend eines oder mehrere farbgebende anorganische Metalloxi-  
de, für die Massenfärbung von Baustoffen.

27 Die Erfindung betrifft eine Farbpräparation, enthaltend  
eines oder mehrere farbgebende anorganische Metalloxi-  
de, für die Massenfärbung von Baustoffen, wie Beton, Mörtel,  
Bitumenmassen und dgl. Das Wesen der Erfindung liegt  
darin, daß die Farbpräparation aus einem schüttfähigen  
Feuchtgranulat aus den genannten Metalloxi-  
den mit einem Wassergehalt von 5 bis 50 Massen-%, bezogen auf das  
Granulat, besteht.

EP 0 191 278 A2

Vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein Farbpräparation mit einem Gehalt an farbgebenden anorganischen Metalloxiden für die Massenfärbung von Baustoffen, wie Beton, Mörtel, Bitumenmassen u.dgl.

Das Durchfärben von Beton, Mörtel, Bitumen u.dgl. Baumaterialien ist eine Gestaltungsmöglichkeit, die immer mehr zunimmt. Gründe dafür finden sich im gesteigerten Umweltbewusstsein, welches die farbliche Anpassung an die Umgebung und den Schmuck von Bauflächen verlangt, weiters kommt Massenfärbung als Ordnungsmerkmal und Verkaufshilfe von an sich unbunten Massenbaustoffen vor allem dort in Frage, wo nachträglich oberflächliche Farbbehandlung aus Gründen mechanischer Beanspruchung (z.B. Gießplatten), aber auch aus Kostengründen (Gerüstung, Erhaltungsaufwand) ausscheidet.

Das Durchfärben von kalk-, zement-, kunstharz- oder bitumengebundenen, vorwiegend mit mineralischen Zuschlägen gefüllten Baustoffen mit anorganischen farbgebenden Metalloxiden, sowie auch Ruß, ist allgemein bekannt, wobei vorwiegend Metalloxide in Pulverform verwendet werden. Weiters ist es bekannt, solche Metalloxide und u.a. auch den bei der Bauxitverarbeitung anfallenden Rotschlamm für die Färbung von gebrannten Baustoffen zu verwenden.

So wird z.B. in der DE-AS 2 435 234 vorgeschlagen, feuchten alkalischen Rotschlamm mit Oxalsäure als viskositätserniedrigendes Mittel und weiteren an sich bekannten Verflüssigungsmitteln zu versetzen und zu einem Granulat sprühtrocknen. Diese Trockengranulate werden z.B. in der Keramikindustrie verwendet.

Für die Herstellung von Ziegeln ist es weiters durch die DE-OS 2 150 677 bekannt, filterfeuchten Rotschlamm vor der Vermischung mit Ton mit wasserbindenden anorganischen und/oder organischen Stoffen zu versetzen, das Ton-Rotschlammgemisch zu Ziegelrohlingen zu formen und diese schließlich zu Ziegeln zu brennen. Dabei kann der Rotschlamm beispielsweise im Gemisch mit Flugasche eingesetzt werden.

Die DE-OS 1 571 602 beschreibt ein Verfahren zur Herstellung von Granulaten aus Rotschlamm als Zuschlagstoff für die Bauindustrie, welches darin besteht, daß dem feuchten Rotschlamm Tonmhl sowie Blähstoffe in Staubkorngröße zugegeben werden, so daß eine formbare Masse entsteht, die in Teilstücke, z.B. in Zylinder- oder Kugelform, gebracht werden kann, worauf die Teilstücke zu einem geblähten Tonkörper gebrannt werden.

Der DDR-PS 112 584 ist ein Verfahren zur Herstellung von Werkstoffen mit glasartiger Phase, vorzugsweise für die Bauindustrie, unter Verwendung des bei der Tonerdeproduktion nach dem Bayer-Verfahren anfallenden Rotschlammes und von Siliziumdioxid zu entnehmen. Dieses Verfahren besteht darin, daß das gesamte Siliziumdioxid und/oder siliziumdioxidhaltige Materialien oder ein Teil davon in vollständig oder teilweise mechanisch aktivierter Form mit dem Rotschlamm gemischt, gegebenenfalls mit wässrigen Lösungen von Natriumhydroxid und/oder mit Alkalihydroxiden und Alkalisalzen anorganischer Säuren, Erdalkalioxiden, Erdalkalihydroxiden und Erdalkalisalzen anorganischer Säuren, sowie deren Gemischen nacheinander vermischt bzw. sämtliche Komponenten von vornherein gemeinsam intensiv gemischt, diese Mischungen gegebenenfalls getrocknet und/oder zu Granulaten, Briquets, Pillen, Pellets, Formkörpern oder einer preßfähigen bzw. strangpreßfähigen Paste oder einer vergießbaren, zersprühbaren oder verspritzbaren Schlempe aufgearbeitet und einer Temperaturbehandlung, vorzugsweise zwischen 600 und 1200°C ausgesetzt werden.

Ein Teil dieser bekannten Verfahren umfaßt die Herstellung eines feuchten körnigen Produktes als Zwischenstufe für die Verwendung bei der Ziegelherstellung, wobei aber in jedem Falle eine Brennstufe vorgesehen ist, um das feuchte körnige Produkt in ein gebranntes Produkt oder, im Gemisch mit den Ziegelrohstoffen, in den gebrannten Ziegel überzuführen.

Die Erfindung bezweckt die Durchfärbung von Baumaterialien, wie Beton, Mörtel, Birumen u.dgl., mittels einer Farbpräparation, die anorganische farbgebende Metalloxide enthält.

Der bekannte Einsatz von trockenen Oxidpulvern zum Durchfärben von Baumaterialien der vorgenannten Art setzt aufwendige Produktionsverfahren voraus, da die fast durchwegs in Suspension bzw. als Filterkuchen anfallenden Oxide getrocknet werden müssen; sie agglomerieren dabei und sind nur mit sehr aufwendigen Mahlverfahren tatsächlich wieder auf Primärkorngröße aufzulösen. Ein wesentlicher Anteil des Produktionsverfahrens entfällt auf diesen Teil der Oxiderzeugung.

Beim Einsatz von flüssigen Farbpräparationen bzw. Schlämmen entsteht das Problem aufwendiger verlorener Transportgebilde oder eines Leergebinderücktransportes sowie des Transportes von großen Mengen Wasser vom Oxidpigmenthersteller zum Verwender.

Werden die Oxide auf eine Restfeuchte von unter 5% getrocknet und nicht fein gemahlen, sondern nur granuliert, bilden sich, abhängig von den wasserlöslichen Verunreinigungen und der Primärkorngröße und -form, harte Agglomerate, welche auf Kosten der Ergiebigkeit im Betonmischprozeß oder durch einfache Aufschlämmung nicht ausreichend aufgelöst werden.

Ziel der vorliegenden Erfindung ist die Schaffung einer Farbpräparation, bei deren Verwendung keine Staub- oder Schmutzbelästigung auftritt und welche die Nachteile der bisher bekannten flüssigen bis pastenförmigen Produkte und der trockenen pulverförmigen Produkte bei der Durchfärbung von Baumaterialien der vorgenannten Art vermeidet.

Demnach betrifft die Erfindung eine Farbpräparation, enthaltend eines oder mehrere farbgebende anorganische Metalloxide, für die Massenfärbung von Baustoffen, wie Beton, Mörtel, Bitumenmassen u.dgl., welche dadurch gekennzeichnet ist, daß sie aus einem schüttfähigen Feuchtgranulat aus den genannten Metalloxiden mit einem Wassergehalt von 5 bis 50 Massen-%, bezogen auf <sup>die Masse</sup> das Granulat, besteht.

Die Farbpräparation kann vorzugsweise hergestellt werden, indem man eine wässrige Aufschlämmung wenigstens eines farbgebenden anorganischen Metalloxids zu einer Masse mit pastenförmiger Konsistenz mit einem Wassergehalt von 5 bis 50 Massen-% entwässert und/oder durch Vermischen mit trockenem Metalloxidpulver und/oder Pulvern von inerten Materialien auf einen solchen Wassergehalt bringt, die Masse granuliert und das erhaltene Granulat gegebenenfalls mit trockenen Pulvern der vorgenannten Art und/oder mit Pulvern von Substanzen, die bei Berührung mit

Wasser härten, bestreut.

Offensichtlich auf Grund einer Strukturviskosität der feuchten Massen von Metalloxiden haben sich dort, wo mit möglichst geringen Zugaben an Trennmittel, d.s. die vorgenannten, der feuchten Metalloxidmasse zuzusetzenden Trockenpulver, das Auslangen gefunden werden soll, Granuliertverfahren als besonders vorteilhaft erwiesen, welche weitgehend auf Druck- und Scherwirkung verzichten und bei denen die Partikelform durch Schneid- oder Schälwirkung ohne Materialverformung erzielt wird. Die geforderte Strukturfestigkeit und damit Schütt- und Rieselfähigkeit des Granulats kann unter dieser Voraussetzung bei gleicher Granulatfeuchte mit geringerer Pulverzugabe erhalten werden. Es ist offensichtlich, daß auch die Verarbeitungstemperatur die Strukturviskosität beeinflußt.

Mit den erfindungsgemäßen Farbpräparationen kann man die gewünschten Farbeffekte in den eingangs genannten Baumaterialien (Beton, Mörtel, Bitumen u.dgl.) durch Mischen ein- oder verschiedenfarbiger Granulate erzielen, wobei das Trennmittel vorteilhaft ebenfalls als Farbspender einbezogen werden kann.

Vorzugsweise liegt die Teilchengröße der Granulatteilchen der erfindungsgemäßen Farbpräparation im Bereich zwischen 1 und 10 mm, da größere Granulatkörnungen unverhältnismäßig lange Mischzeiten bei der Aufschlämmung im Betonmischer oder Zementleimbereiter voraussetzen, kleinere Körnungen den Trennmittelbedarf erhöhen und durch das Trennmittel auch zu stark abgetrocknet werden können, was wiederum zu schlecht zerteilbaren Pigmentaggregaten auf Kosten der Ergiebigkeit führt.

Bei pulverförmigen Trennmitteln haben sich solche als vorteilhaft herausgestellt, deren Primärkorngröße über der Kornfeinheit im Feuchtgranulat liegt.

Die für die erfindungsgemäßen Farbpräparationen verwendeten Metalloxide können solche sein, welche auch in der Mal- und Anstrichtechnik eingesetzt werden. Die Farbpräparation kann das Metalloxid oder die Metalloxide allein oder im Gemisch mit Streckmitteln, Verunreinigungen, wie sie insbesondere bei Oxiden, die als industrielle Nebenprodukte anfallen, vorhanden sind, enthalten.

Auf Grund ihrer Billigkeit, Farbechtheit und Witterungs-

Bestandigkeit ist die Verwendung von Eisenoxiden, gegebenenfalls im Gemisch mit anderen farbgebenden anorganischen Metalloxiden, von besonderem Vorteil. Andere Farboxide werden vor allem in solchen Farbpräparationen eingesetzt, wo das Farbspektrum der Eisenoxide den Farbwunsch nicht abdeckt. Auch die Verwendung von Ruß als zusätzliches Pigment ist möglich und kann im Gemisch mit den Eisenoxidpigmenten Farbpräparationen ergeben, die zu interessanten Farbeffekten führen.

Bei der fakultativen Maßnahme des Bestreuens des erhaltenen Granulats mit trockenen Pulvern können auch solche Pulver eingesetzt werden, die bei Berührung mit Wasser härten. Ein Beispiel eines solchen Pulvers ist gebrannter Gips, der bei Berührung mit der feuchten Granulatoberfläche erhärtet und die Strukturfestigkeit des Granulats erhöht.

Eine andere Möglichkeit, die Festigkeit des Granulats zu erhöhen, besteht darin, es mit Lösungen von Wasserglas oder Kunstharz zu bestreuen.

Die im Feuchtgranulat verwendeten Metalloxide können synthetische Produkte, Naturprodukte oder das Oxid enthaltende industrielle Neben- oder Abfallprodukte sein. Ein solches Abfallprodukt mit farbgebenden Eigenschaften ist beispielsweise der Rotschlamm, ein tonhaltiges, bei der Tonerdeproduktion anfallendes Material. Der Wassergehalt des Rotschlammes differiert mit der Mildenfeuchte und liegt gewöhnlich zwischen 25 und 45%. In diesem Zustand kann das Produkt im Farbeinsatz nicht manipuliert und dosiert werden, da es, besonders unter Stapelgewicht, zu einem Klotz verklumpt und somit die zur Dosierung und gleichmäßigen Einarbeitung notwendige Schütt- und Rieselfähigkeit nicht besitzt. Im Falle einer Trocknung bilden sich offensichtlich auf Grund der aus der Lösung trocknenden Carbonate harte Agglomerate, welche eine Auflösung in Primärkorngröße auf Kosten der spezifischen Oberfläche und damit der Ergiebigkeit mit wirtschaftlichen Mitteln kaum mehr zulassen; andererseits läßt sich mit Rotschlamm als Farbstoffbasis mit Zusatz anderer pulverförmiger Farbkomponenten bzw. -pigmenten ein breites Farbspektrum vom orangen Gelb über Ocker und Rot bis Dunkelbraun erreichen.

Das in der vorgenannten Weise auf einen Wassergehalt von 5 - 50 Massen-% gebrachte organische Metalloxid wird vorzugsweise als Granulat in Würstchen-, Tabletten-, Pellet-,

Knollen- der Schuppenform oder einer ähnlichen anderen Form verwendet. Das gegebenenfalls auf das Granulat aufgestreute Pulver fungiert als Trennmittel der Granulatteilchen untereinander und erhöht den Trockengehalt zumindest an der Oberfläche des Granulats, abhängig von der Granulatform und von den physikalischen Eigenschaften des Metalloxids und des Trennmittels, so weit, daß das Pulvergranulatgemenge auch in Großbehältern oder unter Stapeldruck rieselfähig bzw. schüttfähig bleibt.

Eine derartige Farbpräparation hat den Vorteil, daß nur ein Bruchteil des Pigments getrocknet und gemahlen werden muß. Der Transportaufwand für den Restwassergehalt ist bedeutend geringer als bei flüssigen Präparationen und es genügen einfache feuchtigkeitsfeste Verpackungen (Plastiksäcke, Textilcontainer) für den Versand und die Lagerung des Produktes. Da Farbpräparationen sich in dieser Form bedeutend einfacher bis auf Primärkorngröße wieder auflösen lassen als die einen normalen Mahlvorgang überstandenen Agglomerate von getrocknetem Pigment, kann am Ort des Verbrauchs das Granulat mit einfachen Rührwerkzeugen bedeutend besser aufgeschlämmt werden. Dies zeigt sich daran, daß Suspensionen, aus ungetrockneten Pigmenten angerührt, viel weniger zum Absetzen neigen als Suspensionen aus demselben, aber getrockneten und gemahlenen Pigment.

Es hat sich gezeigt, daß auch das Zuschlagmaterial einer Baustoffmischung so gute Dispergiereigenschaften aufweist, daß die erfindungsgemäß verwendete granulatförmige Farbstoffpräparation in Lieferform der Mischung zugesetzt werden kann und mit guten Ergebnissen eingearbeitet wird. Dieses Auflösen des Granulats wird durch bereits eingearbeitete Zusätze, wie Dispergiermittel, Porenbildner, Verflüssiger u.dgl., unterstützt.

Die Verwendung der schüttfähigen Feuchtgranulate ist auch bei wasserunverträglichen Bindemitteln dann möglich, wenn sie dem Zuschlagmaterial zugemischt wird, welches, etwa bei Bitumenmischungen, vor der Bindemittelzugabe erhitzt und intensiv gemischt wird. Das Wasser der Präparation wird dann zeitgerecht weggetrocknet und das Granulat Korn wie in



einer Mühle durch das Zuschlagmaterial gemahlen. Ein in diesem Zusammenhang weiteres mögliches Verwendungsgebiet der Farbpräparationen liegt bei Schwefelbeton.

Die Erfindung wird durch die folgenden Beispiele näher erläutert.

**Beispiel 1:** In einer Schneidmühle mit horizontal rotierendem Teller einer Stärke von 0,5 mm und einer Schneidlochung von 6 mm Durchmesser und 25 mm Teilung wird Rotschlamm mit 30% Wassergehalt aufgebracht. Das Material läuft gegen eine Staucinrichtung und wird ohne Preßdruck durch die Schneidvorrichtung zu Würstchen von halbkreis- bis sichelförmigem Querschnitt geformt. Unter dem Schneidteller wird getrocknetes gemahlenes gelbstichiges Eisenoxidrot in einer Menge von 20% auf das Feuchtgranulat durch Einstreuen untergemischt. Die so entstandene Farbpräparation wird dem Betonmischgut vor der Wasserzugabe mit 3 bis 10%, bezogen auf das Zementgewicht, zudosiert. Man erhält einen Beton von Tonziegelfarbe.

**Beispiel 2:** Wie in Beispiel 1 beschrieben wird unter dem Schneidteller 98 %iges pulverförmiges Eisenoxidrot aus dem Anfall in sogenannten "Ruthner-Anlagen" zur Salzregenerierung in den Bandbeizen von Stahlwerken eingemischt. Das Gemenge wird sodann auf einem Sieb mit 2 mm Lochung abgesiebt. Es verbleiben etwa 10% des Pulvers als Trennmittel an den Granulatwürstchen, der Rest kann neuerlich eingesetzt werden. Die Farbstoffpräparation ergibt im Betonmischer bei einer Dosierungshöhe ab 0,5% hellbeige bis tonfarbene Betonprodukte.

**Beispiel 3:** Die Farbstoffpräparation gemäß Beispiel 2 wird dem Zuschlagmaterial einer Bitumenmischung in der Heiztrommel als ganzer oder teilweiser Ersatz des Füllers (5 - 20% auf Gesamtmenge) zugesetzt. Man erhält einen braunen bis rothraunen Bitumenbelag.

**Beispiel 4:** Der Filterkuchen eines Eisenoxidgelbpigments mit ausgeprägter Nadelstruktur und einem Wassergehalt von 60% wird wie in Beispiel 1 granuliert, jedoch unter Zumischung von 20 Masse-% gebranntem schnellbindenden Gips. Das Gemenge

wird auf einem Förderband in Einlagen-Stärke so lange transportiert, bis der Gips weitgehend abgebunden hat. Die Farbpräparation wird in den in Beispiel 1 angewendeten Mengen dem Betonmischer zudosiert. Man erhält gelbe Betonprodukte.

Beispiel 6: Eisenoxidgelbpigmentfilterkuchen enthaltend ein Dispergierhilfsmittel wird auf 20% Wassergehalt getrocknet und anschließend granuliert. Man erhält gelbgefärbte Betonprodukte.

Beispiel 7: Durch eine Röhrenfilterpresse auf 15% Wassergehalt entwässerter Filterschlamm aus der Naßentstaubung von LD-Stahlwerken (Konvertern) enthaltend ca. 75%  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  wird durch eine Hammermühle gemahlen. Man erhält ein feuchtes schüttfähiges sandförmiges Granulat mit braunem Farbeffekt in Beton.